



- повреждения лент от воздействия химических веществ (кислоты, щелочи, растворителя, нефтепродуктов и т. п.) общей длиной более 10 % ширины ленты или длины стропа, а также единичные повреждения более 10 % ширины ленты и длиной более 50 мм;
 - выпучивание нитей из ленты стропа на расстоянии более 10 % ширины ленты;
 - сквозные отверстия диаметром более 10 % ширины ленты от воздействия острых предметов;
 - прожженные сквозные отверстия диаметром более 10 % ширины ленты от воздействия брызг расплавленного металла или наличие трех и более отверстий при расстоянии между ними менее 10 % ширины ленты независимо от диаметра отверстий;
 - загрязнение лент (нефтепродуктами, смолами, красками, цементом, грунтом и т. д.) более 50 % длины стропа;
 - совокупность всех вышеперечисленных дефектов на площади более 10 % ширины и длины стропа;
 - размочаливание или износ более 10 % ширины петель стропа.
- 2.6. Запрещается эксплуатация стропов со следующими дефектами и повреждениями металлических элементов (колец, петель, скоб, подвесок, обойм, карабинов, звеньев и т.п.):
- трещинами любых размеров и расположения;
 - износом поверхности элементов или наличием местных вмятин, приводящих к уменьшению площади поперечного сечения на 10% и более;
 - наличием остаточных деформаций, приводящих к изменению первоначального размера элемента более чем на 3 %;
 - повреждением резьбовых соединений и других креплений.
- 2.7. Запрещается ремонт стропов силами владельца.
- 2.8. Запрещается эксплуатация стропов в средах, содержащих абразивные материалы - цемент, бетон и т.п., при концентрациях частиц пыли вещества в воздухе более 10 мг/м³.
- 2.9. Результаты осмотра текстильных ленточных стропов, выявленные дефекты (повреждения), а также информация о выведенных из эксплуатации стропов должны заноситься в специальный журнал.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ СТРОП ГРУЗОПОДЪЕМНЫХ ТЕКСТИЛЬНЫХ